# BRICK®600

## SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger | Zertifizierungen |
|---|---|---|---|
| PU | 600 µ | Träger nicht rückklebend | OEKO TEX® STANDARD 100 15.HIT.75859 Hohenstein HTTI; REACH n° 1907/2006/EU; VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

## VERARBEITUNGSHINWEISE

| geeignet für | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER | | | TRANSFER PARAMETER | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Messer | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit | Temperatur | Druck | Abziehen |
| Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien) | 60° | 80 gf | 10 cm/Sek. | 25 Sek. | 155°C (311°F) | Medium/hoch (4 Bar) | kalt |

**ACHTUNG: Aufgrund der Dicke des Materials, empfehlen wir, keine Details unter einer Größe von 0.5 cm zu schneiden!**

- → **Das Material gespiegelt schneiden**
- → **Überschüssiges Material entfernen**
- → **Das Design auf dem Textil positionieren**
- → **Mit den empfohlenen Parametern übertragen**
- → **Den Träger kalt entfernen**

**PRODUKT HIGHLIGHTS**

- → **Dickes Material**
- → **Weich im Griff**
- → **3D Effekt**

**ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!**

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungs-dauer | Lagerungs-temperatur | Lagerung | Ausrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 40°C, auf Links | JA auf Links | JA (Baumwoll-Programm) | NEIN | Bis zu 2 Jahre | Zw. 18°C und 26°C | licht- und staubgeschützt | aufrecht |

- → **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
- → **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
- → **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe**

**Sie finden die jeweils aktuellsteVersion dieses Dokumentes auf www.siser.com**
**Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@siser.it**

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246