COLORPRINT®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PVC	170 µ	nicht rückklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU VEGANOK AZIENDA N. 1004

VERARBEITUNGSHINWEISE

GEEIGNET FÜR	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	70 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	150°C (302°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm

→ **Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen**
→ **Wir empfehlen, nach dem Bedrucken, das Material 12 Stunden trocknen zu lassen, bevor das TTD aufgebracht wird**
→ **Mit Hilfe von TTD Easy den Druck vom Träger entfernen**
→ **Das Design auf dem Textil positionieren**
→ **Mit den empfohlenen Parametern übertragen**
→ **Das TTD Easy warm entfernen**

PRODUKT HIGHLIGHTS
→ **Brillante Farben**
→ **Hohe Waschbeständigkeit**

ACHTUNG: aufgrund der Vielzahl an Tinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

→ **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
→ **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
→ **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe**

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@siser.it

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246