

# DIGIBRICK®

## SPZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	750 µ	Träger nicht rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU 

## VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
	60°	90-100 gf	10 cm/Sec.	25 Sek.*	155°C (311°F)	medium-hoch (3-4 Bar)	warm

- Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen (Pause von mind. 1 Min. zwischen Print+Cut empfohlen)
- Für ein optimales Resultat, die Unterplatte bei 155°C für 20 Sek. vorwärmen
- Das Design vom Träger nehmen und auf dem Textil positionieren
- Das Transfer mit Backpapier abdecken und mit den empfohlenen Parametern übertragen
- \*Für Entwürfe mit freistehenden Details, TTD Easy benutzen und im Anschluß:
- Für 5 Sekunden bei 155°C pressen - dann TTD Easy warm entfernen
- Das Transfer mit Backpapier abdecken und für 20 Sekunden bei 155°C pressen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Dickes Material
- 3D Effekt

! Aufgrund der Dicke des Materials empfehlen wir wenn möglich, die Druckköpfe auf hohe Position einzustellen!  
 ! Setzen Sie zum Bedrucken von Digibrick niemals entnehmbare Media-Clamps an ihrem Drucker ein!  
 ! Wenn möglich, führen Sie vor dem Druck auf Digibrick ein Print/Cut Alignment durch!  
 ! Wir empfehlen, keine Details unter 5mm zu schneiden!  
 ! Bitte nutzen Sie unsere spezifischen Druckprofile für ihren Drucker, aus unserem Download Bereich:  
<https://www.siser.com/digital-printing/digibrick/> > Download Printing Profiles  
 ! Wir empfehlen vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
 Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

