

SparklePrint™

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	190 µ	Träger nicht rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
	60°	70 - 80 gf	15 cm/s	15 Sekunden	155°C (311°F)	Medium (2,5/3,5 bar)	warm

- Das Material mit dem COLORPRINT PU Profil bedrucken, schneiden und entgittern
- Mit Hilfe von TTD Easy/Advanced das Transfer vom Träger entfernen
- Für optimale Resultate: Die Unterplatte für 20 Sekunden bei 155°C vorheizen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen TTD Easy warm entfernen

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Intensive, leuchtende Farben
- Funkelnde Oberfläche

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs- dauer	Lagerungs- temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

