

DIGIBRICK®

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	750 micron	Poliestere non adesivo	REACH n° 1907/2006/EU

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misto cotone/poliestere	60°	90 - 100 gf	10cm/sec	25 secondi*	155°C (311°F)	Media/Alta (3-4 bar)	caldo

- Stampare, tagliare e spellicolare il materiale in eccesso (Tempo di asciugatura di 1 min., tra la stampa e il taglio!)
- Si consiglia di preriscaldare il piatto inferiore della pressa a 155° C per 20 sec.
- Rimuovere la stampa e posizionare sul tessuto e coprire la stampa con carta forno
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- *In caso di loghi o scritte prespaziati, utilizzare TTD Easy e attenersi ai seguenti passaggi: Pressare per 5 sec. a 155°C e rimuovere il TTD Easy a caldo.
- Coprire la stampa con carta forno e pressare ancora per 20 sec.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevato spessore
- Effetto 3D

! Dato l'elevato spessore del materiale, si consiglia di impostare l'altezza delle testine di stampa in posizione alta!
! Non utilizzare i "media clamps" rimovibili!
! Si consiglia, se possibile, di effettuare un allineamento print+cut prima di stampare+tagliare il Digibrick!
! Lo spessore del materiale non consente il taglio di particolari di dimensioni inferiori a 0,5cm.
! Si consiglia il download dei profili di stampa specifici per il materiale:
<https://www.siser.com/digital-printing/digibrick/> >Download Printing Profiles
! Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
lavaggio fino a 60°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo cotone)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

